



## Revestimiento de Bamboo

Enero 2022



### Características

**Aspecto:** Entorno exterior





**Clase de uso:** Clase 4

**Tasa de expansión:** ≤10%

**72h Tasa de expansión del espesor:** ≤18%

**Densidad:** 1,2g/cm<sup>3</sup>

### Características técnicas

 <b>Dimensión</b>		
<b>Espesor</b>	18mm	
<b>Ancho</b>	140mm	
<b>Largo</b>	1860mm	
 <b>Características técnicas</b>		
<b>Dureza Brinell</b>	107 N/mm <sup>2</sup>	EN 1534:2011 EN
<b>Resistencia a la flexión</b>	87 N/mm <sup>2</sup>	EN 408:2012
<b>Módulo de Elasticidad en Torsión</b>	18700 N/mm <sup>2</sup>	EN 408:2012
<b>Durabilidad</b>	Clase 1 / ENV807 ENV12038	EN350 EN 408: 2012
<b>Contenido en humedad</b>	5-15%	
<b>Reacción al fuego</b>	C-s1, d0	EN13501-1
<b>Resistencia al deslizamiento (prueba de rampa aceitada)</b>	R10	DIN 51130:2014
<b>Resistencia al deslizamiento (PTV20)</b>	86 (seco) 53 (húmedo)	CEN/TS 16165:2012
<b>Emisión de formaldehído</b>	E1	EN717-1:2004
 <b>Cantidad</b>		
<b>Reglas por palet</b>	231 unidades	
<b>Cantidad por palet</b>	60,152 m <sup>2</sup>	
 <b>Clase de apariencia</b>		
Selección de láminas con reglas sin nudos, reglas con nudos pequeños y grandes dimensiones, nudo rejuntado (color negro o natural) y albura. Se admiten variaciones de tonos y manchas.		

Características técnicas según el fabricante. Todos los materiales comercializados por GLOBALDIS deben ser instalados por un técnico competente que cumpla con las normas de instalación del respectivo producto. La garantía de los productos GLOBALDIS está sujeta al cumplimiento de las normas de instalación indicadas.

GLOBALDIS se esfuerza por mejorar constantemente su oferta, por lo que se reserva el derecho a introducir cambios en la gama de productos o en las especificaciones técnicas sin previo aviso.